

A22 MY 20
AUTOMATICO POWER

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE super per utilizzo automatico, per pallettizzatori con gruppo di prestiro.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

Caratteristiche		Valori	Unità di misura	Metodo
Resistenza all'impatto (dart test)		130	g	ASTM-D 1709
Resistenza alla trazione	↓	MD 46	Mpa	ASTM-D 882B
	→	TD 29		
Allungamento a rottura	↓	MD 450	%	ASTM-D 882B
	→	TD 575		
Resistenza allo strappo	↓	MD 240	gm	ASTM-D 1922
	→	TD 440		
HAZE		1	%	ASTM-D 1003
Brillantezza (45-gradi)		90	%	ASTM-D 2457
Prestiro Garantito		230	%	Produzione
Prestiro Massimo		275	%	Produzione
Spessore		20	μ	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 μm

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.