

**EKIR MY 12**  
**ELITE IRON**



TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

**DATI**

<b>Caratteristiche</b>		<b>Valori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Metodo</b>
Resistenza all'impatto (dart test)		90	g	ASTM-D 1709
Resistenza allo strappo	↓ MD	125	gm	ASTM-D 1922
Allungamento a rottura	→ TD	370	%	ASTM-D 882B
	↓ MD	350		
Resistenza alla trazione	→ TD	800	Mpa	ASTM-D 882B
	↓ MD	50		
	→ TD25			
HAZE		1	%	ASTM-D 1003
Brillantezza (45-gradi)		90	%	ASTM-D2457
Prestiro Massimo		100	%	Produzione
Spessore		12	μ	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 μm

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.