

M MY 25

MANUALE STANDARD COLORATO

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE standard per utilizzo manuale, diametro bobina 50mm.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

| Caratteristiche | Valori | Unità di misura | Metodo |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Densità | 0,916 – 0,919 | g/cm ³ | ASTM-D 1505 |
| Resistenza all'impatto (dart test) | 105 | g | ASTM-D 1709 |
| ↓ MD | 20 | | |
| Carico di rottura | | N/mm ² | ASTM-D 882B |
| → TD | 14 | | |
| ↓ MD | 280 | | |
| Allungamento a rottura | | % | ASTM-D 882B |
| → TD | 350 | | |
| Potere collante (cling) | 132 | g | Produttore |
| Prestiro Garantito | 125 | % | Produttore |
| Prestiro Massimo | 140 | % | Produttore |
| Spessore | 25 | μ | |

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.